Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 785-2553 (2010) (Thai): WADDINGS

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN

IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT

PROTECTED BY COPYRIGHT

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๕๗๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไส้ผ้าห่มนวม มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๘๕/๒๕๔๘ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๗-๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไส้ผ้าห่มนวม มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๘๕/๒๕๔๘ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป ขึ้นใหม่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗๙๘ (พ.ศ.๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๘๕/๒๕๕๓ ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปชนิดใยฝ้าย ชนิดใยไหม และชนิดใยสังเคราะห์

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับปลอกหุ้มผ้าห่มนวมสำหรับใช้ห่มนอน

๒.๒ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปชนิดใยฝ้าย หมายถึง ไส้ผ้าห่มนวมที่ได้จากการนำใยฝ้ายที่ฟูนุ่มวางบนเส้นด้ายที่ขึงเป็นตาข่ายสี่เหลี่ยมให้ทั่วบริเวณที่ขึงไว้ จัดให้ได้รูปทรงและขนาดที่ต้องการด้วยการเนาหรือเกลี่ยให้สม่ำเสมอ หุ้มปิดด้วยผ้าทอและเย็บให้ เรียบร้อย

๒.๓ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปชนิดใยไหม หมายถึง ไส้ผ้าห่มนวมที่ได้จากการนำใยไหมมาแผ่เป็นแผ่นวางซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นบนแฟรมสี่เหลี่ยม ดึงยืดให้สม่ำเสมอ จัดให้ได้รูปทรงและขนาดที่ต้องการ แล้วหุ้มเย็บปิดด้วยผ้าทอให้เรียบร้อย

๒.๔ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปชนิดใยสังเคราะห์ หมายถึง ไส้ผ้าห่มนวมที่ได้จากการนำแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีความกว้าง ความยาว และความหนาตามต้องการ หุ้มปิดด้วยผ้าทอ และเย็บให้เรียบร้อย อาจตรึงหรือเย็บเป็นช่วง ๆ เพื่อให้เกิดลวดลายสวยงามก็ได้

๓. ชนิด

๓.๑ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำออกเป็น ๓ ชนิด คือ

๓.๑.๑ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปชนิดใยฝ้าย

๓.๑.๒ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปชนิดใยไหม

๓.๑.๓ ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปชนิดใยสังเคราะห์

๔. ขนาด

๔.๑ ความกว้างและความยาว

หากมิได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ ๙.๒

ตารางที่ ๑ ความกว้างและความยาวของไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป
(ข้อ ๔.๑)

หน่วยเป็นเซนติเมตร

ความกว้าง		ความยาว	
เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
๑๕๐	± ๓	๒๐๐	± ๓
๑๖๐		๒๐๐	
๑๘๐		๒๓๐	
๒๐๐		๒๕๐	
๒๓๐		๒๕๐	
๒๕๐		๒๕๐	

๕. คุณลักษณะที่ต้องการ

๕.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องสะอาด เรียบร้อย ไม่เป็นกระจุกหรือก้อน มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ และผ้าหุ้มต้องไม่โปร่งจนเส้นใยหลุดหรือโผล่ออกมา และต้องไม่มีข้อบกพร่องหรือตำหนิที่มีผลเสียต่อการใช้งาน เช่น รอยขาด รอยแยก รู สีไม่สม่ำเสมอ ด่าง เปรอะเปื้อน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๕.๒ การเย็บ

๕.๒.๑ ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ์และไม่น้อยกว่า ๔๐ ฝีเข็มต่อความยาว ๑๐ เซนติเมตร ตะเข็บด้านในต้องเย็บพันริมผ้าเพื่อกันการหลุดลุ่ย ริมผ้าต้องเรียบ แน่น ไม่ย้วยหรือหลุดลุ่ย

๕.๒.๒ การเย็บหุ้มริมผ้าหรือกุ้น (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ์และไม่น้อยกว่า ๓๒ ฝีเข็มต่อความยาว ๑๐ เซนติเมตร

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและการวัด

๕.๓ ชนิดใยที่ใช้ (ชนิดใยฝ้าย ชนิดใยไหม หรือชนิดใยสังเคราะห์)

ต้องสะอาด ไม่เป็นกระจุกหรือก้อน มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ และต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ดิน ทราย กรวด เข็ม เศษไม้ ชิ้นส่วนของแมลง

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๕.๔ การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้งของผ้าทอที่ใช้หุ้ม

ต้องไม่เกินร้อยละ ๕

การทดสอบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม ๒๑ การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้งของผ้าทอที่ใช้หุ้ม มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เล่ม ๒๑ ซักโดยใช้เครื่องซักผ้าแบบ ก. (เครื่องซักผ้าแบบบรรจุด้านหน้า) เลขที่วิธีทดสอบเทียบเท่าการซักด้วยมือ และทำให้แห้งโดยวิธีถังหมุน ระดับความร้อนปกติ

๖. การบรรจุ

๖.๑ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปได้

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๗. เครื่องหมายและฉลาก

๗.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.)

(๒) ชนิดใยที่ใช้ เช่น ชนิดใยฝ้าย ชนิดใยไหม

(๓) ความกว้างและความยาว เป็นเซนติเมตร

(๔) เดือน ปีที่ทำ

(๕) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๖) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

ตัวอย่างการแสดงฉลาก

ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูป

ชนิดใยฝ้าย

กว้าง × ยาว .... เซนติเมตร × .... เซนติเมตร

ประวัติ/ตำนาน (ถ้ามี)

เดือนปีที่ทำ

ข้อแนะนำในการใช้งาน/ดูแล

ชื่อผู้ทำ ..... ที่อยู่ .....

๘. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๘.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปที่ทำจากใยชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๘.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๘.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป การเย็บ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ ข้อ ๖. และข้อ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือว่าไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๘.๒.๒ การทดสอบและการยอมรับสำหรับการทดสอบชนิดใยที่ใช้ (ชนิดใยฝ้าย ชนิดใยไหม หรือชนิดใยสังเคราะห์) และการเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้งของผ้าทอที่ใช้หุ้ม ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๘.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๕.๓ ถึงข้อ ๕.๔ ทุกรายการ จึงจะถือว่าไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๘.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปต้องเป็นไปตามข้อ ๘.๒.๑ และข้อ ๘.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๙. การทดสอบ

๙.๑ ภาวะทดสอบ

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เก็บตัวอย่างหรือชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ (๒๐ ± ๒) หรือ (๒๗ ± ๒) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ (๖๕ ± ๒) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง

๙.๒ การวัดขนาด

๙.๒.๑ วางไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปตัวอย่างให้ราบไปกับพื้นโต๊ะโดยปราศจากแรงดึง

๙.๒.๒ ใช้เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร วัดความกว้างและความยาวของไส้ผ้าห่มนวมสำเร็จรูปตัวอย่างที่ตำแหน่งต่าง ๆ ๓ ตำแหน่ง โดยให้แต่ละตำแหน่งอยู่ห่างเป็นระยะเท่า ๆ กัน แล้วรายงานผลทุกค่า